



# VIDARON IMPREGNAT MIEDZIOWY KONCENTRAT 1:9

## Мідний Імпрегнат для деревини концентрат 1:9



НЕ ВИМИВАЄТЬСЯ



ПРОТИ ГРИБКІВ



ПРОТИ КОМАХ



ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ



### ОПИС ВИРОБУ

Водний Імпрегнат для захисту деревини від дії комах і грибків, які спричиняють глибоке руйнування деревини. Ефективно захищає від впливу атмосферних факторів – не вимивається. Надовго забарвлює деревину в сіро-зелений колір, зберігаючи малюнок шарів. Зверху можна покривати будь-яким фінішним виробом. Виріб містить інгібітори корозії, що неспричиняє корозії металевих елементів.



### ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Сіро-зелений



### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для загального та промислового захисту дерев'яних елементів, будівельної, конструкційної і садової деревини, встановленої як на відкритих майданчиках, що зазнають впливу атмосферних факторів, так і в закритих приміщеннях. Виріб допущено до захисту деревини в I, II, III, IV класі загрози.



#### РОЗХІД

- 76 г концентрату/м<sup>2</sup> поверхні деревини, мінімум двошарове нанесення – деревина не під накриттям (упаковка 5 кг до 65 м<sup>2</sup>)
- 40 г концентрату/м<sup>2</sup> поверхні деревини, мінімум двошарове нанесення – деревина під накриттям (упаковка 5 кг до 125 м<sup>2</sup>)



#### КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

в залежності від класу загрози



#### КОЛІР

сіро-зелений



#### УПАКОВКА

1 кг; 5 кг



#### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

60 місяців від дати виготовлення



### ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

СТАН	ГУСТИНА найбільше [г/см <sup>3</sup> ]	ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ	рН	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за темп. 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%	
				ступінь 1 [год.]	ступінь 3, найбільше [год.]
рідина	1	матове	9,8±0,5	1	4

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ● Деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, з вологістю, не вищою від 25%. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Засіб у формі концентрату – перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 9 л чистої теплої води. Перемішувати до повного розчинення засобу. ● Робочий розчин, що залишився в резервуарі для імпрегнування, перемішувати приблизно 5 хвилин перед кожним наступним використанням. **ІМПРЕГНУВАННЯ** ● Нанесення і висихання виробу не може відбуватися за поганих атмосферних умов. ● Деревину після імпрегнування потрібно витримувати під накриттям, перекидаючи рейками, протягом мінімум 48 годин. ● Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5°C до +30°C. ● Наносити мінімум два шари пензлем, методом

розпилення з інтервалами не менше ніж 4 години, методом занурення цілих елементів – протягом не менше ніж 30 хвилин. ● У разі імпрегнування в закритих приміщеннях співвідношення площі нанесення в м<sup>2</sup> до об'єму повітря в м<sup>3</sup> не може перевищувати 0,2. ● Приміщення, в яких деревину оброблено засобом, можна експлуатувати після інтенсивного провітрювання через три доби. Наступний шар наносити методом «мокрый по мокрому». Засіб біоцидний, при використанні дотримуватись правил безпеки. Уникати забруднення очей і шкіри, рекомендується надягати захисні окуляри і захисний одяг. Перед застосуванням необхідно прочитати етикетку. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.