



VIDARON RENOWACYJNY

Реноваційний імпрегнат для деревини



- ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТІЙКІСТЬ ДО БУДЬ-ЯКИХ ПОГОДНИХ УМОВ
- МІСТИТЬ ВІСК – ЗАХИЩАЄ ВІД ВОДИ
- ШВИДКО СОХНЕ – ЗАВЧАСНА СТІЙКІСТЬ ДО ДОЩУ
- ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ І ЗМІЦНЮЄ ДЕРЕВИНУ



ОПИС ВИРОБУ

Реноваційний імпрегнат для деревини VIDARON – це сучасний виріб, у якому використовується формула FOUR-SEASON PROTECTION, що забезпечує виняткові параметри стійкості до будь-яких погодних умов. Реноваційний імпрегнат додатково містить віск, який відштовхує воду, захищаючи деревину від руйнівної дії вологи. Желеподібна консистенція виробу дає можливість легкого і приємного нанесення.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Рекомендується для захисно-декоративного фарбування дерев'яних поверхонь, особливо садової архітектури: паркани, ворота, перголи, палісадники. Виріб не призначений для імпрегнування дерев'яних підлог, сходів, терас, тобто комунікаційних шляхів. У випадку нетипового застосування (наприклад, дерев'яні матеріали для покрівельних робіт, екзотичні породи деревини, коркові панелі тощо) з приводу використання виробу необхідно проконсультуватися з Виробником. Виріб не призначений для імпрегнування дерев'яних дахів і гонту. З огляду на наявність у складі імпрегнату гідрофобізуючого воску не рекомендується наносити на імпрегнат поверхневі вироби (лаки, емалі тощо). Не рекомендується нанесення імпрегнату на раніше олієні або бейцовані поверхні.

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ВИБІЛЕНИЙ ДУБ R01 | СІРИЙ АНТРАЦИТ R09 |
| ТИК R02 | СІРИЙ R10 |
| АМЕРИКАНСЬКЕ ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО R03 | ЛАЙМОВИЙ R11 |
| ЗОЛОТИЙ ДУБ R04 | БЛАКИТНИЙ R12 |
| СЕКВОЯ R05 | СИНІЙ R13 |
| ТЕМНИЙ ДУБ R06 | ЛАВАНДОВИЙ R14 |
| ПАЛІАНДР R07 | ФІОЛЕТОВИЙ R15 |
| ПАЛІАНДР ТЕМНИЙ R08 | |



РОЗХІД
до 10 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від породи, твердості та ступеня вологості деревини



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
2



КОЛІР
15 кольорів.



УПАКОВКА
700 мл, 5 л, 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ВИГЛЯД	ГУСТИНА за темп. 20±0,1°C	ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ після нанесення на деревину*	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за темп. 20±2°C, та відносної вологості повітря 55±5%, найбільше		Граничний вміст ЛОС для цього виробу (кат. A/f/ FW) - 130 г/л (2010). Виріб містить макс. 130 г/л.
	[г/см ³]		[год.]	ступінь 3	
в'язка рідина	1,05	матове	5		

* Вигляд покриття після нанесення на деревину згідно з рекомендаціями виробника. Кінцевий результат нанесення (ступінь блиску і колір) залежить, поміж іншого, від ступеня відшліфування поверхні, породи деревини, її природного кольору, вологості, поглинальної здатності та способу нанесення.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Для отримання найкращого ефекту деревина повинна бути витриманою, сухою, обезжиреною, чистою, а також очищеною від старих лакофарбових покриттів. ● Жирні місця, елементи, які лущаться і погано прилягають до деревини, можуть зменшити адгезію та стійкість імпрегнату. ● При відновлювальному фарбуванні раніше фарбованої і посірілої деревини зі старим і зруйнованим покриттям – деревину необхідно ретельно відшліфувати, зчистити забруднення і відсталі шари, протерти щіткою та обезпилити. ● На свіжу деревину, яка експлуатуватиметься назовні приміщень, необхідно нанести Імпрегнат захисно-декоративний безбарвний VIDARON, який захищає від біокорозії деревини. ● Реноваційний імпрегнат слід наносити через щонайменше 24 години після нанесення безбарвного Імпрегнату. **ІМПРЕГНУВАННЯ** ● Перед використанням та в процесі нанесення ретельно перемішувати. ● Не розбавляти. ● Спосіб нанесення: пензель або валик. ● Для отримання найкращого декоративного та захисного ефекту наносити тонкими шара-

ми, розтираючи пензлем вздовж волокон деревини. ● Необхідно нанести 2 шари при температурі навколишнього середовища від +10°C до 25°C. ● Після нанесення першого шару імпрегнату наступний наносити після висихання попереднього, короткий час висихання дозволяє наносити наступний шар уже через 24 години. ● Час висихання при темп. +20°C і відносній вологості повітря 55% приблизно 3 години. ● Миття інструментів – вода. ● З метою отримання однорідного забарвлення рекомендується застосування імпрегнатів з однієї виробничої серії. ● Кінцевий декоративний ефект залежить від породи і поглинальної здатності деревини, способу нанесення, а також кількості нанесених шарів імпрегнату. ● Приміщення, в яких застосовано виріб, або елементи, фарбовані виробом, потрібно провітрювати до зникнення запаху, після чого вони придатні для використання. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ ІМПРЕГНУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ ІМПРЕГНУВАННЯ				
	в'язкість	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	Рекомендована кількість шарів імпрегнату у кольорі
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, занурення	торговий вигляд	-	-	-	мінімум 2

І СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● ZN-SN-087:2015