

# VIDARON IMPREGNAT OGNIОCHRONNY GOTOWY DO UŻYCIA

## Вогнезахисний Імпрегнат для деревини готовий до використання



ВОГНЕЗАХИСНИЙ



ЗАХИЩАЄ ВІД ГРИБКІВ



ЗАХИЩАЄ ВІД КОМАХ



ПРОТИ БІОКОРОЗІЇ



### ОПИС ВИРОБУ

Водний імпрегнат для захисту деревини від дії грибків, які спричиняють глибоке руйнування деревини, від комах і плісняви. Знищує комах і личинок, які вже проникли в деревину. Створює ефективний вогнезахисний бар'єр, який ускладнює займання оброблених імпрегнатом елементів.



### ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Безбарвний



Зелений



Коричневий



### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисту будівельної деревини, встановленої у місцях, де вимивання захисних речовин неможливе. Виріб допущено до захисту деревини в I, II класі загрози.



#### РОЗХІД

- 0,25 кг імпрегнату/м<sup>2</sup> поверхні деревини, мінімум двошарове нанесення — трифункціональний захист (3F) (упаковка 5 кг — до 20 м<sup>2</sup>)
- 1 кг імпрегнату/м<sup>2</sup> поверхні деревини, мінімум чотиришарове нанесення — чотирифункціональний захист (4F) (упаковка 5 кг — до 5 м<sup>2</sup>)



#### КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

в залежності від бажаного захисту



#### КОЛІР

безбарвний + 2 готових кольори



#### УПАКОВКА

5 кг



#### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців від дати виготовлення



## | ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ |

ВИГЛЯД	ГУСТИНА найбільше	ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ	pH	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за темп. 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5% ступінь 3, найбільше
рідина	[г/см <sup>3</sup> ]	матове	приблизно 6	[год.]
	1			4

## | СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ |

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ●Деревина, призначена для обробки імпрегнатом, має бути очищеною і сухою, з вологістю не вищою, ніж 25%. ●**ІМПРЕГНУВАННЯ** ●Засіб перед застосуванням і в процесі нанесення ретельно перемішати. ●Нанесення і висихання виробу не може відбуватися за поганих атмосферних умов – необхідно захищати оброблену імпрегнатом деревину від вимивання до моменту встановлення під накриття. ●Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5°C до +30°C. ●Наносити пензлем, розпиленням – з інтервалами не менш ніж 4 години, методом занурення цілих елементів – протягом не менш ніж 30 хвилин. ●Для забезпечення трифункціонального захисту, тобто від грибка, комах і плісняви, необхідно

нанести не менш ніж 0,25 кг препарату/м<sup>2</sup> деревини мінімум у два шари. ●Для забезпечення чотирифункціонального захисту, тобто від дії вогню, грибка, комах і плісняви, – 1 кг препарату/м<sup>2</sup> деревини мінімум у чотири шари. ●Приміщення, в яких деревину обробляли засобом, необхідно провітрювати перед передачею в експлуатацію до зникнення специфічного запаху. ●**Увага** – барвник є лише показником місця нанесення, не має жодних біоцидних властивостей. Наступний шар наносити методом «мокрій по мокрому». Засіб біоцидний, при використанні дотримуватись правил безпеки. Уникати забруднення очей і шкіри, рекомендується надягати захисні окуляри і захисний одяг. Перед застосуванням необхідно прочитати етикетку.